

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ



1-К поліуретано-силановий клей для паркету.

UZIN MK 250



Відповідає вимогам DIN EN 14 293 по твердоеластичних клеях, придатний для всіх сортів паркету, з довгим відкритим часом

Застосування:

1-К STP клей з жорсткими рифами для укладання всіх сортів паркету на велику кількість придатних для цього підстав. Для зовнішніх робіт.

Рекомендується для:

- 3 штучного паркету
- 3 мозаїчного паркету (8 мм масивного паркету)
- 3 торцевого паркету
- 3 масивної дошки (довжиною до 2000 мм, шириною до 150 мм, завтовшки до 30 мм)
- 3 багатошарового/готового паркету
- 3 екзотичного паркету (на вимогу до технічної службу)

Придатний на:

- 3 на цементних, кальцієво-сульфатних стяжках або бетони
- 3 нових, міцно пригвинчених до основи ДСП та ОСБ плитах придатних для паркетних робіт
- 3 придатних для укладання паркету нівелюючих мас
- 3 стяжки з нового литого асфальту
- 3 на ізоляційних підкладках UZIN, призначених для робіт з паркетом, - на підлогах з водним підігрівом



UZIN MK 250 під час роботи забезпечує нормальний клімат у приміщенні. Відзначений знаком «Блакитний ангел» як екологічно чистий клей із низькою емісією RAL-UZ 113.



UZIN ÖKOLINE



Переваги матеріалу / Властивості:

UZIN MK 250 поєднує в собі міцність звичайних 2-К клеїв із зручністю роботи 1-К. Розроблений за новітньої технології.

Склад: модифікований силан термінований поліуретан, мінеральні наповнювачі, добавки.

- 3 добре тримає клейові рифи
- 3 хороша адгезія
- 3 з відмінною силою, що заповнює
- 3 відповідає вимогам міцності на зріз по DIN EN 14 293 для твердоеластичних паркетних клеїв
- 3 гармонує з усіма лаками для паркету, маслами/вісками.
- 3 з широкою сферою застосування
- 3 свіжі клейові забруднення можна видалити з паркету
- 3 без води, не викликає короблення паркету
- 3 GISCODE RS 10 – без розчинника, містить метоксилан
- 3 EMICODE EC 1 R PLUS /дуже бідний на емісію
- 3 RAL UZ 113 /не завдає шкоди навоколишньому середовищу, т.к. дуже бідний на емісію

Технічні дані:

Вид упаковки:	пластикове відро
Розфасовка:	16 кг
Гарант. Термін зберігання:	6 місяців (у пластиці)
Колір:	червонувато-бежевий
Витрата:	бл. 1000 – 1200 г/м ²
Температура під час роботи:	не менше 15 ° C на підлозі
Час укладання:	бл. 30 - 45 хв. *
Готовність до навантаження:	через бл. 12 годин*
	Готовність до шліфування
розтину лаком:	не раніше ніж за 48 годин*
*при 20 °C та 65 % відносної вологості повітря.	

Підготовка основи:

Основа повинна бути рівною, міцною, сухою, без тріщин, чистим і вільним від речовин, що погіршують схоплювання.

Нові цементні та кальцієво-сульфатні стяжки повинні бути відшліфовані та очищені пілососом. Підстава перевірити на відповідність чинним нормам і правилам та при відступі повідомити про відхилення.

Для паркетних робіт рекомендується особливо ретельна підготовка основи. Рухливі зони основа-ня, так само як погано тримаються ділянки поверхні ретельно очистити, прошліфувати, профрезерувати або продробеструїти. Частки, що відстали, і пил ретельно прибрати пілососом.

Відповідні нормам, сухі підстави, які придатні для укладання паркету, можна не ґрунтувати.

Дуже пористі підстави обробити 1-к ПУР швидкою ґрунтовкою UZIN PE 414 Turbo (Увага! Час висихання не менше 12 годин) або 2-до-епоксидної ґрунтовкою UZIN PE 460/UZIN PE 480. Дотримуватися часу висихання. Дуже нерівні або надто шорсткі підстави проґрунтувати універсальною ґрунтовкою UZIN PE 360 PLUS і прошпаклювати паркетною шпак-лівкою UZIN NC 174 або UZIN NC 170 LevelStar товщиною не менше 3 мм, або швидкою шпаклювальною масою UZIN NC 172 BiTurbo, забезпечуючи необхідну рівність.

Дотримуватись інструкцій щодо використання застосовуваних матеріалів.

Порядок роботи:

- 1. Ємності перед роботою довести до кімнатної температури. Після зняття фольги з відра і, можливо, плівки, що утворилася, з поверхні клею, сам клей не перемішувати. Відповідним шпателем рівномірно нанести клей на основу. Наносити тільки таку кількість клею, яке може бути укладено протягом 30 - 45 хв.
- 2. Паркетні елементи легким рухом зі сдвигом укласти на мокрий клей і добре притиснути. Простежити за гарною змочуваністю зворотного боку елементів.
- 3. Між стіною та паркетом залишити зазор у 10 – 15 мм.
- 4. Вказівка: клейові забруднення можна відразу ж видалити тканиною, що чистить UZIN Clean-Box. Затверділий клей можна з зусиллям також видалити з поверхні.

Дані щодо витрати:

Вид паркету	Зубці	Витрата
Мозаїчний (8 мм масив)	B 3	Ок. 1000 – 1200 г/м²
Інші види паркету	B 11	Ок. 1000 – 1200 г/м²
Масивна дошка	UZIN-шпатель для дошки	Ок. 1200 г/м²

Важливі вказівки:

- 3 Матеріали зберігаються у заводській пластиковій упаковці у помірно прохолодному місці 6 місяців. У початих відрах клей щільно закривати фольгою та вміст швидко використовувати.
- 3 Температура під час роботи – щонайменше 15 °C, відносна вологість повітря <65 %. За дотримання нормативної вологості дерева та повітря, і при достатньої акліматизації паркету, можна вже через 48 годин шліфувати паркет та розкривати його лаком, наприклад лаками фірми Pallmann (www.pallmann.net), масивну дошку рекомендується шліфувати через 72 години.
- 3 Під час роботи з нівелюючими масу слідкувати за гарне висихання мас.
- 3 При укладанні масивної дошки пред'являються підвищені вимоги щодо рівності підготовленого основи.
- 3 Витримувати необхідну за нормативами вологість паркету перед укладанням.
- 3 Конструкції основи з дерева, лагів повинна бути сухою, щоб уникнути проблем від вологості, що ведуть до утворення плісняви та гнилі. На достатнє провітрювання особливо слід звертати увагу при укладанні щільних покриттів, для цього слід видаляти стрічки, що облямовують, або встановлювати плінтус з каналами для вентиляції.
- 3 Рекомендується враховувати норми та правила, що застосовуються при укладанні паркету (DIN, EN, VOB, Ö-Norm, SIA), а особливо:
 - DIN 18 356 «Паркетні роботи», інструкцію ТКВ «Приклеювання паркету», інструкцію ZDB «Еластичні покриття для підлоги, текстильні підлогові покриття та паркет на підлогових конструкціях з підігрівом», інструкцію ТКВ «Оцінка та підготовка підстав перед підлоговими та паркетними роботами», інструкцію BEB «Оцінка та підготовка основ», норми за паркетом DIN EN 14 342 «Паркетні та дерев'яні підлоги»

Охорона праці та навколишнього середовища:

GISCODE RS10 – без розчинника, що містить паркетний метоксилан. клей. Берегти від дітей. У процесі схоплювання відбувається розщеплення метанолу. Під час та після роботи/висихання слідкувати за хорошим провітрюванням. Під час роботи не їсти, не пити, не курити. Одягати захисні рукавички При контакті з очима або шкірою відразу ж рясно промити водою. Не виливати в каналізацію, водоймища і на землю. Інструмент після роботи відразу ж помити водою з милом. Не містити консервантів. Враховувати рекомендації з етикетки, листка безпеки, інформацію щодо групи продукту та вказівки щодо застосування для продуктів з кодом GISCODE RS10. Після затвердіння – з нейтральним запахом, фізіологічно та екологічно нешкідливий. Інформація для алергиків 0731-4097-0.

Усунення відходів:

Не виливати в каналізацію, водоймища і на землю. Ємності без залишків продукту підлягають переробці. Ємності з незатверділим вмістом і вміст, що не затвердів, – особливе сміття. Ємності з затверділим вмістом – будівельне сміття. Залишка продукту дати затвердіти на повітрі і потім утилізувати як будівельний сміття.