

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ



2-К ПУР клей для паркета

UZIN MK 92 S

2-х поліуретановий клей для всіх видів паркету і масивної доски, швидкосохнучий і твердо-еластичний

Сфера: застосування

2-К поліуретановий клей для різних сортів паркета, а також на подходящих для паркета ізолюючих підложках UZIN.

Рекомендується для:

- 3 штучного паркета
- 3 мозаичного паркета
- 3 торцевого паркета
- 3 масивного паркета 10 мм
- 3 масивні доски будь-якого розміру
- 3 багатослойного паркета/готового паркета 3
- дерев'яної брусчатки RE/WE
- 3 всіх порід деревини

Пригодний на:

- 3 на цементних, кальцієво-сульфатних стяжках або бетон
- 3 нових, прочно привинчених до заснування ДСП і ОСБ плитах придатних для паркетних робіт
- 3 придатних для укладки паркета нівелюючих маса
- 3 керамічні плитки, терасо і натурального каміння
- 3 стяжки з нового литого асфальту
- 3 на ізоляційних підложках UZIN, призначених для робіт з паркетом, - на полах з водним. підігрівом.



Переваги/Свойства материала:

UZIN MK 92 S – преміальний клей для паркету та масиву доски будь-якого розміру і будь-яких сортів деревини. Забезпечує надійну і швидку укладку (готовність до шліфівки через 6 – 12 годин).

Зв'язуюча речовина: поліуретан, полімасел і MDI.

- 3 універсального застосування
- 3 з хорошими клеєвими рифами
- 3 без усадки навіть в товстих шарах
- 3 дуже швидко зв'язується
- 3 твердо-еластичний
- 3 велика міцність на зріз, відповідає EN 14 293
- 3 не вступає в реакцію з лаком або маслом, наносимим потім на паркет
- 3 GISCODE RU 1/без розчинника
- 3 EMICODE EC 1 R PLUS/очень беден на емісію

Технічні дані:

Вид упаковки жорсткої комбіупаковки:	6 кг А/Б
Пропорція замісу:	10 кг А/В, 2,5 кг А/В А:В 7,8:1
Гарант. термін зберігання:	12 місяців
Колір:	бежевий
Витрати:	800 – 1200 г/м ²
Температура роботи:	не менше 15 °С на пів
Время открытости готово. суміші: ок. 30 хвилин*	
Час складання:	40 – 60 хв.*
Шліфівка/вскриття лаком:	через ок. 6 – 12 годин*

*65 % відносної вологості повітря.

Підготовка основи:

Основание должно быть достаточно ровным, прочным, без трещин, сухим, чистым и свободным от веществ, ухудшающих схватывание. Цементні та кальцієво-сульфатні стяжки повинні бути відшліфовані і очищені пилососом.

Основание перевірки на відповідність дючим нормам и правилам и при отступлении повідомить про відхиленнях. Для паркетних робіт рекомендується особа тщательная підготовка заснування.

Плохо прикріплені або рухомі зони поверхні ретельно очистити, прошліфувати, профрезерувати або проробеструвати. Пил і відсталі частинки убрати пилососом.

Впитывающие и пористые основания обработать 1-К ПУР швидкої ґрунтовки UZIN PE 414 Turbo, і при підвищеній вологості (> 2% CM) основи – 2-К епоксидної ізолюючої ґрунтовкою UZIN PE 460/ PE 480. Соблюдать время высыхания.

Дуже нерівні або занадто шероховаті основи ґрунтують універсальною ґрунтовкою UZIN PE 360 і шпаклюють паркетної шпаклівкою UZIN NC 174 або UZIN NC 170 LevelStar слоєм не менше 3 мм, або швидкої шпаклевочной масою UZIN NC 172 Biturbo, слоєм не менше 2 мм, для створення необхідної рівності поверхні.

Соблюдать инструкции по использованию прикладных материалов.

Порядок роботи:

1. Ємкості перед роботою довести до кімнатної температури. Смола і отвердитель смешать у відповідності з указа-ниями, позначеними на етикетці. Следить за хорошим перемішуванням суміші, особливо возле дна і стенок банки, т.к. погано перемешанный клей не затвердеває. 2.

Клей рівномірно нанести відповідним шпателем (см. «Дан-ные по расходу») на підставі. Наносить тільки таке клькість клею, яке може бути перероблено в протягом 40 – 60 хв.

3. Паркетні елементи легким рухом вкласти в клей і добре пристучати або провальцовувати. Следить за хорошей смачиваемостью обратной стороны паркетных элементов.
4. Між стеною і паркетом залишити зазор 10 – 15 мм при помощи клиньев. По завершенні робіт клинья відразу же видалити
5. Внимание: на многослойном паркете с обрешеченной поверхню клеєвого забруднення необхідно відразу ж убрати за допомогою спеціальної чистячої тканини UZIN Clean Коробка. Затвердлий клей можна видалити тільки механічним шляхом.

Данные по расходу:

Вид паркету	Система зубів	Витрати
Штучний, дошка, длинномерный, деревянная брусчатка RE массивной доски	або UZIN Dielen-Zahn spachtel для 1000 – 1200 г/м ²	
10 мм массивный паркет, багатощаровий паркет	B11	1000 – 1200 г/м ²
Мозаїчний паркет	B3	800 – 1000 г/м ²
Торцевої паркет	B11	1000 – 1200 г/м ²

Ці дані засновані на наших тщательных дослідженнях і досвіді. Різні умови на будівельних об'єктах і способи обробки впливають на укладкові роботи. Їх успіх залежить від вашого професіоналізму, практичного досвіду, а також від ретельного дотримання інструкцій з експлуатації. Будь ласка, виконуйте вказівки, що містяться в інформації виробників напольних покриттів. З надходженням даної інформації про продукт всі попередні указання теряют силу.

Важливі вказівки:

- 3 Гарантійний термін зберігання в заводській упаковці в умі-ренно прохолодному місці 12 місяців.

- 3 Оптимальна температура для зберігання 10 – 20 °С. Затвор-девший компонент В не годиться для роботи. Не замшувати в дробних пропорціях.

- 3 Оптимальна температура при роботі 18 – 25 °С, тел пола вище 15 °С, відносна вологість повітря нижче 75%. Низькі температури удлиняють, високі температури скорочують час відкритості, укладки і зв'язку.

- 3 При укладанні массивної доски з'являються підвищені вимоги по рівності підготовленого основания.

- 3 При спостереженні нормативної вологості дерева і повітря, і при достатній акліматизації паркета, можна вже через 12 годин шліфувати паркет і вкривати лаком. 3

Конструкції основи з дерева, лагов повинен бути сухий, щоб позбутися проблем від вологи, провідних до образо-ванию плесени і гнилі. На достатньому провітрянні особливо слід звертати увагу при укладанні плотних покриттів, для цього слід видалити окаймляючі ленти або встановити плінтус з каналом для вентиляції.

- 3 Внимание: укладка паркета, не відповідає нормам по вологості, при сильному підвищенні вологості повітря призводить до короблення паркета.

- 3 Витримувати необхідну за нормативами вологість парку перед складанням.

- 3 Пригоден тільки до тем ламінатам, виробник яких дозволяє використовувати даний клей.

- 3 Рекомендується враховувати норми і правила: DIN 18 356 «Паркетні роботи», Інформаційна інформація центрального союзу німецьких будівельників (ZDB) «Еластичні напольні покриття, текстильні напольні покриття і паркет на напольних конструкциях с подогревом», технічну інформацію ТКВ «Оценка і подготовка оснований перед напольными работами и укладкой паркета», Технічну інформацію ВЕВ «Оценка і підготовка основ».

Охрана праці і середовища:

GISCODE RU 1 – без розчинника. Не воспламеняется. Комп.А. – не опасен. Комп.В :содержит дифенилметан-диизоцианат/Хп «Вреден для здоровья при вдыхании». Роздражає очі, органи дихання і кожу. Возможна сенсibilizация при вдыхании і шкірному контакті. При роботі - проветривать помещение, працювати в захисних перчатках і очках, на руках носити захисний крем. При кожному контакте негайно обильно промывать воду с мылом. При глазном контакте – негайно промити воду і проконсультуватися з лікарем. Читати інформацію GeffStoffs, дані листа безпеки, етикетки, інформація по групі продуктів і загальні вказівки по продуктам з GISCODE RU1.

В затвердше, окончательно высоком состоянии физиологически і екологічно безпечний – не впливає на якість повітря в приміщенні ні формальдегидом, ни другими летучими речовинами. С невеликою емсією – EMICODE EC 1 R PLUS.

Усунення відходів:

Залишки продукту зібрати та використовувати далі. Не виливать в канализацию, в водоемы и на землю. Металлические емкости без остатков продукту подлежат переробці. Ємкості з незатвердшеим вмістом, а також незатвердшеє залишки продукту є особливим мусором. Ємкості з затвердшеим содержимым є будівельним мусором. Остатки продукту собрать, посмешать об компоненты, дать затвердеть і утилізувати як будівельний мусор.

Ці дані засновані на наших тщательных дослідженнях і досвіді. Различные умови на будівельні об'єкти і способи обробки впливають на укладальні роботи. Їх успіх залежить від вашого професіоналізму, практичного досвіду, а також від ретельного спостереження інструкцій по експлуатації.

Будь ласка, виконайте вказівки, що містяться в інформації виробників напольних покриттів. З появою даної інформації про продукт усі попередні вказівки теряют силу.