



Pall-X 98

Водний 2-К лак для паркетної підлоги в приміщеннях з дуже високими навантаженнями.

Сфера застосування:

Водний 2-К паркетний лак для паркетної підлоги дуже високими навантаженнями на підлогу, включаючи промислових зон.

Придатний для обробки поверхні:

- відшліфованого паркету та дерев'яних підлог у зонах з дуже сильними навантаженнями, таких як школи, офіси, виробничі приміщення, концертні зали, лікарні, будинки для людей похилого віку і т.п.
- дерев'яних елементів усередині приміщення прошліфованих • повністю елементів багат шарового паркету
- дерев'яної бруківки RE • придатний для підлоги з водним підігрівом • застосовується для сходів

Примітка: Перед покриттям поверхні лаком необхідно зробити ґрунтування поверхні, щоб уникнути злипання бічних поверхонь плашок, це особливо стосується дерев'яної бруківки, торцевого паркету, струганих дощок та підлоги. водяним підігрівом.

Властивості матеріалу:

2-К паркетний лак на водній основі з невеликим кількістю розчинника, що замішується з базового компонента Pall-X 98 A та Pall-X 98 B (затверджувача). З дуже гарною стійкістю до високих механічних та хімічних навантажень.

- З дуже хорошими властивостями, що заповнюють.
- Дуже швидко сохне
- Зручний у роботі
- Наноситься валиком,
- GISCODE W 3/DD
- Відповідає TRGS 617

Технічні дані:

Вид упаковки:	Пластикова канистра + фляга
Розфасовка:	5+0,5 л; 10+1 л
Гарант. термін зберігання:	не менше 12 місяців
Ступінь глянцевої:	напівмат, мат
Колір	безбарвно-прозорий
Витрата (на шар):	бл. 100-130 мл/м ²
Температура під час роботи:	18-25°C
Час відкритості:	не менше 5 годин
"Не береться":	через бл. 2 години*
Готовність для проходження:	через бл. 3 години*
Готовність до шліфування:	через бл. 4-5 годин*
Остаточна міцність:	через 4 дні*

*за нормальних кліматичних умов

Підготовка основи:

Після повного затвердіння клею можна розпочинати роботи з покриття паркетної підлоги лаком. Вальцевою шліфувальною машиною зі шліфувальною папером Pallmann зерном від 36 до 60 провести попереднє шліфування. Потім заповнити щілини паркетною шпаклівкою Pallmann PALL-X KITT. за закінчення провести тонку шліфування шліфувальним папером Pallmann зерном 100 (вальцевою шліфувальною машиною) або при підвищених вимоги до якості поверхні шліфувальної сіткою Pallmann 120 (дисковою зерном шліфувальною машиною). Поверхня, що покривається лаком, має бути після останнього шліфування чистого, сухого, вільного від шліфувального пилу та інших забруднень. Залежно від типу підстави та галузі застосування вибрати відповідну ґрунтовку Pallmann. Приклади ґрунтовок під лак Pall X 98 Pall X 320 – для звичайних порід дерева, що швидко висихає.

Pall X 325 – для поглинаючих порід дерева (Напр., Бук)
Unibase для всіх порід дерева, у т.ч. екзотичних - (після нанесення дати просохнути через ніч – 12 годин – на шар)

Allbase для всіх порід дерева, в т.ч. екзотичних - (2-3 години – на шар)
Прогрунтована поверхня, залишена сохнути на ніч, має бути ще раз відшліфована.

Порядок роботи: 1.

Обидві ємності перед застосуванням довести до кімнатної температури та добре потрясти. 2. Потім компонент А вилити в чисте відро, туди додати компонент (затвердзувач) і дуже добре перемішати відповідною мішалкою. Інший метод перемішування полягає в тому, що компонент У повністю виливається в ємність з компонентом А, каністра щільно закривається та енергійно струшується деякий час, щоб компоненти добре перемішалися. 3. Нанести паркетний лак Pallmann PALL-X 98 рівномірним насиченим шаром за допомогою валика WL (для водних лаків) на основу. Нанести не менше 2 шарів лаку. Починати завдавати

з краю, спочатку поперек волокон, потім - по напрямку волокон. Смуги лаку наносяться без просвіту, вливаючись один в одного. У зонах з підвищеним навантаженням нанести 3-й шар лаку. 4. Час висихання до моменту шліфування: 4 години.

Час висихання при 3-шаровому нанесенні: 1-ий шар - бл. 4 годин 2-ой шар - при бл. 5 годин

5. Перед нанесенням останнього шару рекомендується проміжне шліфування сіткою Pallmann із зерном 120. 5.

Інструменти після роботи промити водою.

Дані щодо витрати:

Кількість, що рекомендується на шар: бл. 100-130 мл/м²
Одного літра вистачає на: бл. 7-10 м²

Важливі вказівки:

- Гарантійний термін зберігання матеріалів у заводській упаковці в помірно прохолодному місці – не менше 12 місяців. Берегти від морозу та температур, що перевищують 400C. Початі упаковки ретельно закривати та вміст швидко використовувати. Плівку, що виникає, на поверхні знімати.
- Оптимальна температура під час роботи 18-250C, відносна вологість >35% і <65%. Низькі температури та висока вологість повітря подовжують, високі температури та низька вологість повітря скорочують час висихання
- При невеликому навантаженні можна після нанесення останнього шару лаку ходити по поверхні через 24 години (за нормальних кліматичних умов).
- При часі висихання між шарами більше 1 дня проводити матове проміжне шліфування. (Зерно 100-120).
- Для повторного лакування готового паркету застосовувати спільно з ґрунтовкою Pall X Recoat 2K без перешліфування.
- Товщина лакового шару після висихання повинна бути не менше 80 μm – для житлових – і не менше 120 μm – для громадських приміщень
- На свіжовідлаковані підлоги можна не раніше, ніж через 7 днів класти килими, інші підлогові покриття або важкі предмети
- Свіжовідлаковані підлоги можна не раніше, ніж через 7 днів починати обробляти засобом догляду за паркетом Pallmann Finish Care

Регулярний догляд за підлогою за допомогою засобу Pallmann Finish care покращує оптику поверхні та сприяє збільшенню терміну її експлуатації. По поверхні проводити вологе (не мокре!) прибирання, уникати навантажень від стоячої води

- Рекомендується враховувати та дотримуватись наступних норми та правила: DIN 18356 «Паркетні роботи» та DIN 18357 "Роботи з дерев'яною бруківкою".

Охорона праці та навколишнього середовища: GISCODE W3 - водний лак, вміст розчинника до 15%. За розпорядженнями TRGS 617 придатний як заміник лаків із великим вмістом розчинника. Комп. А – без маркування. Комп. містить преполімеризовані ізоціанати/ Xi – дратує очі та шкіру. Можлива сенсibilізація при вдиханні та шкірному контакті. При роботі добре провітрювати. Працювати у рукавичках, окулярах, використовувати захисний крем для рук. При шкірному контакті відразу ж рясно промити водою з милом. При попаданні в очі негайно промити водою та звернутися до лікаря. Враховувати приписи GefStoffV та TRGS 617, вказівки по техніки безпеки на етикетці, листок безпеки, інформацію по продукту та розпорядження Bau BG для GISCODE W3/DD. Після висихання – з нейтральним запахом, екологічно та фізіологічно нешкідливий. Усунення відходів:

Залишки продукту настільки можна зібрати і далі використовувати. Не виливати в каналізацію, водоймища та на землю. Пластикові ємності без залишків продукту підлягають переробки (DSD). Місткості з рідкими залишками продукту, а також рідкі залишки препарату є спеціальним сміттям. Ємності із затверділими залишками продукту є будівельним сміттям. Ці дані ґрунтуються на наших ретельних дослідженнях та досвіді. Різні умови на будівельних об'єктах та способи обробки впливають на роботи укладання. Їхній успіх залежить від вашої професійної оцінки умов на будмайданчику, а також знань з практичного застосування продуктів. У сумнівних випадках проводьте власне дослідження або звертайтеся за технічним порадою. Виконуйте вказівки, що містяться в інформації виробників підлогових покриттів. З появою даної інформації про продукт все попередні вказівки втрачають чинність.