

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ



Універсальна ґрунтовка

UZIN PE 360 PLUS



Дисперсійна ґрунтовка для поглинаючих основ, цементних стяжок та бетону

Застосування:

Готова до роботи, швидко висихаюча дисперсійна ґрунтовка, переважно для підготовки вбираючих, мінеральних основ перед шпаклівкою цементними та кальцієво-сульфатними масами. Перед роботами з укладання підлогових покриттів та паркету, для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Придатна для: 3

Поглинаючих основ, таких як цементні стяжки, цементні/гіпсові шпаклювальні маси або бетон

3 Кальцієво-сульфатних стяжок

3 Гіпсових основ, гіпсоволоконних плит або гіпсокартонних плит

3 Штукатурки та цегляної кладки

Використовується

для: 3 Для ґрунтування підстави перед використанням ремонтних шпаклювальних і саморозтікаються нівелі-мас

3 Сильних навантажень у житлових, виробничих та промислових зонах

3 Підлог з водяним підігрівом

3 Навантаження стільцями на роликах DIN EN 12 529

3 Не застосовується як ґрунтовка під дисперсійні клеї для паркету

3 Як системний компонент у швидкому будівництві



UZIN PE 360 PLUS виділяє мінімальні емісії, та не погіршує повітря та клімат у приміщення. Знак «Блакитний ангел/Blauen Engel» видається для клеїв та інших продуктів для укладання підлогових покриттів, відповідних самих суворим стандартам екології з RAL-UZ 113.



UZIN ÖKOLINE



Переваги/Властивості матеріалу:

UZIN PE 360 PLUS глибоко проникає в основу і завдяки новому сполучному володіє додатковими плівкообразующими властивостями. За рахунок цього ґрунтовка є відмінною. ним адгезійним шаром для шпаклювальних, що наносяться на неї. мас і в той же час сильно знижує поглинання основи. Зв'язує поверхневий пил, зменшує поглинання основи, що перешкоджає проникненню води в основу з шпаклювальних мас і клеїв, що запобігає дуже швидкій втраті води замішування зі шпаклювальної маси. Завдяки спеціальному складу ґрунтовка UZIN PE 360 PLUS особливо швидко сохне та скорочує, таким чином, час очікування. Складові: модифікований сополімер акрилат-стиролу, змочувальні речовини, піногасники та консервуючі засоби, вода.

3 Готова до застосування

3 Дуже швидко сохнуча

3 Проникаюча в основу плівкоутворююча 3 Зв'язує поверхневий пил

3 Зменшує поглинання основи

3 Можливість нанесення розпилювачем

3 GISCODE D 1/Без розчинника 3

EMICODE EC 1 PLUS/з мінімальною емісією PLUS

3 RAL UZ 113 – не шкодить довкіллю, т.к. малоємисона

Технічні дані:

Вид упаковки:	Пластм. канистра
Розфасовка:	5 кг, 10 кг, 1 кг
Гарант. термін зберігання:	12 місяців
Колір/по висиханні:	світло-блакитний/прозорий 80 –
Витрата:	150 г/м ²
Температура під час роботи:	не менше 10 °C на підлозі
Ідеальна температура для роботи:	15 – 25 °C на основі
Час висихання, Готовність до шпаклювання:	30 – 60 хвилин*

* при 20 °C та відносній вологості повітря 65 %, див. також «Таблицю із застосування».

UZIN | Бренд Uzin Utz AG

Uzin Utz AG | Dieselstrasse 3 | Німеччина – 89079 Ulm | Телефон: 8 10 49 731 4097 205 | Факс: 8 10 49 731 4097 107

Електронна пошта: info@uzin.com | Internet: www.uzin.ru

Підготовка основи:

Основа має бути міцною, сухою, без тріщин, чистою і вільною від речовин (бруд, олії, жиру), що погіршують схоплювання. Кальцієво-сульфатні стяжки повинні бути прошліфовані та пропилососені з особливою ретельністю, або укладачами стяжки, або укладачами верхнього покриття. Підстава перевірити на відповідність чинним нормативам і правилам, і повідомити про відхилення за наявності.

Погано прикріплені або рухомі шари, наприклад, розділяючі речовини, що відстали залишки клеїв, шпаклівок, покриттів або фарби – видалити, – прошліфувати, профрезерувати або про-дробеструїти. Відстали частини та пил видалити пирососом.

Старі залишки клеїв і шпаклювальних, що міцно пристали, мас перевірити на водостійкість У разі виявлення нестійкості до води (водний тест: клейовий шар розчиняється протягом нетривалої дії води) – використовувати 2-к зміцнювальну ґрунтовку UZIN PE 460, що не містить води та розчинника. Ґрунтовці завжди давати ґрунтовно просохнути.

Враховувати інструкції щодо застосовуваних продуктів.

Порядок роботи:

- Ємності перед роботою довести до температури приміщення, добре потрясти та вміст вилити у чисте відро.
- Ґрунтовку нанести рівномірно та насичено по всій поверхні основи дрібнопористим губчастим валиком, напр. UZIN Nylon-Plusch-Rolle 25 cm, арт. 9394. На сильно вбирають основи не розливати по поверхні, уникати місцевого перенасичення, при необхідності - мости можна здійснити повторне нанесення. Біля стін або у важкодоступних місцях можна наносити ґрунтовку пензлем або щіткою.
- Інструменти після роботи відразу промити водою.

Дані за витратою: Дати висохнути

до чистої, прозорої, майже не клейкої плівки.

Ґрунтування перед нанесенням цементних шпаклювальних мас на	Витрата	Час висихання
Цементні стяжки, бетон, цементні нівелюючі маси	80 – 150 г/м ²	бл. 30 хвилин*
Кальцієво-сульфатні, гіпсові, штукатурка	80 – 120 г/м ²	бл. 60 хвилин*
напр. старі прошліф., водостійкі клейові залишки.	80 – 100 г/м ²	бл. 60 хвилин*

Ґрунтування перед нанесенням гіпсових шпаклювальних мас на	Витрата	Час висихання
Кальцієво-сульфатні стяжки, ГВЛ сухі стяжки	80 – 100 г/м ²	бл. 30 хвилин*

*при 20 °C та відносній вологості повітря 65 %, і нерозбавлений ґрунтовці

Важливі вказівки:

- Гарантийний термін зберігання в заводській упаковці помірно прохолодному місці 12 місяців.
- Берегти від морозу! Початі банки щільно закрити і швидко використовувати. Замішаний із водою матеріал швидко використовувати протягом кількох днів.
- Оптимальна температура під час роботи 15 – 25 °C, температура на підлозі вище 15 °C, відносна вологість повітря нижче 65%. Низькі температури та висока вологість повітря подовжують, а високі температури та низька вологість скорочують час висихання.
- При багат шаровому шпаклюванні на не до кінця висохлу шпаклювальну масу наносять наступний шар ґрунтовки UZIN PE 360 PLUS, і після достатнього часу висихання проводять наступне шпаклювання.
- Якщо далі проводиться шпаклювання шаром понад 10 мм рекомендується використовувати епоксидні ґрунтовки, такі як UZIN PE 460 з посипанням піском, або звернутися за технічною рекомендацією
- Не придатна на водорозчинних клейових залишках (суль-фітно-лужних клеях) або фіксаторах. В даному випадку застосовується ґрунтовка UZIN PE 460.
- На бітумінозних клейових залишках застосовується або UZIN PE 460 з піском, або UZIN PE 260 та UZIN PE 260.
- Не придатна для пароізоляції і як ґрунтовка перед паркетними клеями
- Не придатна для дерев'яних основ, ДСП та ОСБ плит
- Рекомендується враховувати такі норми та правила: DIN 18365 «Роботи з покриттям для підлоги», DIN 18356 «Роботи з паркетом», інструкцію ТКВ «Оцінка та підготовка підстав перед роботами з укладання підлогових покриттів та паркету», інструкцію ВЕВ «Оцінка та підготовка підстав».

Охорона праці та навколишнього середовища:

GISCODE D1 – без розчинника по TGRS 610. Не займається. При застосуванні рекомендується використовувати захисний крем для шкіри та провітрювати приміщення. Після висихання – з нейтральним запахом, екологічно та фізіологічно нешкідлива. Основною передумовою якості повітря в приміщенні є дотримання умов укладання та часу висихання основи, ґрунтовки та шпаклювальної маси.

EMICODE EC 1 PLUS, з мінімальною емісією PLUS, випробуваний та відповідає GEV вимогам. Не виділяє за сучасним стандартом вимірювань таких речовин як формальдегід, інших шкідливих летких органічних сполук Після висихання не виділяють жодного хапах та екологічно безпечні.

Усунення відходів:

Залишки продукту по можливості зібрати та використовувати. Не виливати в каналізацію, у водоймища і на землю. Використати порожні ємності годяться для переробки. Місткості рідким вмістом, а також зібрані Рідкі залишки продукту є особливим сміттям. Ємності із затверділими залишками продукту є будівельним сміттям.

Ці дані ґрунтуються на наших ретельних дослідженнях та досвіді. Різні умови на будівельних об'єктах та способи обробки впливають на укладання роботи. Їх успіх залежить від вашого професіоналізму, практичного досвіду, а також від ретельного дотримання інструкцій з експлуатації.

Будь ласка, виконуйте вказівки, які містяться в інформації виробників підлогових покриттів. З появою даної інформації про продукт усі попередні вказівки втрачають чинність.

