Machine Translated by Google

Вимкнена Html для спрощення CSS. Replace wird der Header der ersten Siite aber auch automatisch nur auf der ersten Siite angezeigt.

Технічний паспорт продукту

Дошка з ізоляції та ремонту

UZIN MULTIMOLL TOP 7

Підкладка для зняття напруги з акустичними та теплоізоляційними властивостями для подальшого укладання дерев'яної підлоги та підлогових покриттів


ОСНОВНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

розв'язка u
створення основи, готової до покриття

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ / НА:

u стяжки на основі сульфату кальцію або цементу, бетон
ти існуючі основи, що потребують ремонту, на добре зв'язаних залишках клеїв або компаундів
нові плити P4 - P7 або OSB 2 - OSB 4, прикручені шурупами
ти існуючі керамічні та кам'яні покриття, терацо або подібні

асфальтові стяжки з мастики
збірні стяжки, плити для стяжки
ти підходить для житлових, комерційних та промислових приміщень, наприклад, лікарень, торгових центрів



ПЕРЕВАГИ/ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

UZIN Multimoll Top 7 – це багатошарова плита для ремонтних приміщень, яка компенсує зсувні та розтягувальні зусилля, захищаючи основу та підлогове покриття. Крім того, покращується комфорт ходьби та проживання, а також можна виправити різницю висот у сусідніх кімнатах або підлогових покриттях. Для внутрішнього використання.

ти знімаєш напругу
u для регулювання висоти
легке встановлення
звуко- та теплоізоляційні властивості

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Упаковка	картон, піддон
Розміри	коробка з 9 тарілками = 5,4 м² піддон зі 120 пластинами = 72 м²
Термін придатності	мін. 36 місяців
Колір	білий / сірий
Формат плитки	0,6 м x 1,0 м = 0,6 м²
Вага площі	приблизно 4,5 кг/м²
Товщина	приблизно 7 мм
Значення коефіцієнта теплопередачі	11,36 Вт/м²K (U)***
Опір теплопередачі	0,088 м²K/Вт (R)***
Мінімальна температура застосування	15 °C на рівні землі
Зменшення ударного шуму	приблизно 12 дБ**
Клас будівельних матеріалів	Б2****
Поглинання навантаження від транспорту	приблизно 3 кН/м²*

*Залежно від типу підлогового покриття, також вище, за потреби проконсультуйтеся з технічного питання застосування.

Відповідно до EN ISO 10 140-3:2010, випробувано на двошаровій дерев'яній підлозі товщиною 10 мм, склеєній UZIN MK 250.
Див. розділ «Важливі примітки»

***відповідно до DIN EN 12 667 | ****згідно DIN 4102

UZIN | Торгова марка UZIN UTZ
DE | Узін Уц С.Є. | Дизельштрассе 3 | 89079 Ульм | Телефон +49 731 4097-0 | Факс +49 731 4097-110 | Електронна пошта info@uzin.de | Інтернет www.uzin.de

Machine Translated by Google

UZIN MULTIMOLL TOP 7

РОЗШИРЕНЕ ЗАСТОСУВАННЯ:

компенсація висоти U на існуючих основах
звуко- та теплоізоляція сходів

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа повинна бути міцною, несучою, сухою, без тріщин та матеріалів (бруду, олії, жиру), які можуть погіршити адгезію. Цементні та кальцієво-сульфатні стяжки необхідно відшліфувати та пропилососити. Перевірте основу відповідно до чинних стандартів або інструкцій та повідомте про будь-які недоліки.

Будь-які шари, що зменшують адгезію або нестійкі шари, наприклад, роздільові засоби, нещільно закріплені клеї, шпаклівки, залишки покриття або фарби тощо, необхідно видалити, наприклад, за допомогою щітки, шліфування, шліфування або дробоструминного очищення. Ретельно пропилососьте нещільні матеріали та пил. Використовуйте відповідну ґрунтовку з довідника продуктів UZIN залежно від типу та стану основи. Дайте будь-якій нанесеній ґрунтовці повністю висохнути.

Необхідно дотримуватися технічних паспортів для інших використаних продуктів.

ЗАСТОСУВАННЯ:

1. Дайте дошкам нагрітися до кімнатної температури протягом щонайменше за 24 години до встановлення.
2. Нанесіть рівномірний шар клею на основу за допомогою відповідного зубчастого шпателя. Не наносьте більше клею, ніж можна добре нанести на зворотну сторону плит протягом робочого часу.
3. Встановіть дошки з'єднаними, уникаючи перехресних стиків. Розріжте дошки ножем або пилкою. Залиште зазор щонайменше 5 мм до всіх виступаючих будівельних елементів на мінеральних основах, приблизно 15 мм на дерев'яних основах.
4. Швидко встановіть листи та притисніть їх по всій поверхні валиком або бруском для притискання.
5. Залежно від типу клею, встановлена підкладка готова до укладання дерев'яної підлоги через 12-24 години.

Монтаж дерев'яної підлоги:

Укладіть дерев'яну підлогу на той самий клей, який використовувався для укладання UZIN Multimoll Top 4 на основу.

Монтаж підлогового покриття:

1. Загрунтуйте плити УЗІН ПЕ 630 або УЗН ПЕ 650.
2. Вирівняйте поверхню відповідною самовирівнювальною сумішшю UZIN та дайте їй повністю висохнути.
3. Укладіть підлогове покриття за допомогою відповідного клею UZIN.

Тип Покриття	Клей	Проростання зуба	Час витримки	Споживання
	УЗІН МК 250	B11		1000 - 1200 г/м²
	УЗІН МК 92 С	B11		1000 - 1200 г/м²

Витрата: За температури 20 °C та відносної вологості повітря 65%, з використанням загартованих відер з клеєм.

ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ:

Термін придатності 36 місяців при зберіганні у лежачому положенні, в умовах помірно прохолодні та сухі умови. Морозостійкий до -25 °C.

Найкраще наносити за температури 18 - 25 °C, температура основи u вище 15 °C та відносної вологості нижче 75%. Низькі температури та висока вологість повітря подовжують час роботи та висихання. У той час як високі температури та низька вологість повітря скорочують час роботи та висихання використовуваних клеїв.

Задане акустичне значення є приблизним значенням u визначено за нормованих умов. Через індивідуальні акустичні характеристики кожної будівлі та використані матеріали й композиції в кожному випадку значення можуть відрізнятися. Для визначення реального акустичного значення вимірювання та його оцінка повинні проводитися за реальних умов.

У системах підлогового опалення, відповідно до DIN u Згідно з 66 095, коефіцієнт теплопровідності підлогових покриттів не повинен перевищувати 0,15 м²K/Вт. Теплопровідність комбінованої підкладки/покриття дорівнює сумі їхніх окремих значень. У поєднанні з підлоговим покриттям значення 0,15 м²K/Вт буде перевищено, і тому ефективність підлогового опалення може знизитися.

Компенсаційні, деформаційні та периметральні шви в підземному Страта повинна відбиватися на поверхню. Встановіть пінопластові розширювальні стрічки UZIN на будь-які сусідні вертикальні конструкції, щоб запобігти потраплянню суміші в шви. Для товщини шару понад 5 мм, як правило, необхідні пінопластові розширювальні стрічки. На дерев'яних основах пінопластову розширювальну стрічку необхідно повністю видалити після монтажу.

Основа дерев'яної підлоги повинна бути сухою перед використанням . пошкодження вентиляційних отворів через вологість через гниття або утворення цвілі. Необхідно забезпечити належну вентиляцію або задню вентиляцію, особливо під час встановлення водонепроникної підлоги, наприклад, шляхом видалення існуючої розширювальної стрічки або встановлення спеціального плінтуса з вентиляційними отворами.

Стяжки з мастикового асфальту повинні бути добре посипані достатньою кількістю шліфувального матеріалу. досить широкий та безперервний крайовий шов. Зверніться за технічною консультацією щодо старих асфальтових стяжок.

Дотримуйтесь загальновизнаних правил торгівлі та технологія укладання дерев'яної підлоги відповідно до чинних національних стандартів (наприклад, EN, DIN, OE, SIA тощо)

Вищезазначена інформація базується на нашому досвіді та ретельних дослідженнях. Різноманітність супутніх матеріалів, а також різні конструкції та умови роботи не можуть бути індивідуально перевірено або нами вплинуто. Тому якість вашої роботи залежить від вашого власного професійного судження та використання продукту. У разі сумнівів проведіть невеликий тест або зверніться за технічною консультацією. Дотримуйтесь рекомендацій виробника підлогового покриття щодо встановлення. Публікація цього Технічного паспорта продукту анулює всю попередню інформацію про продукт. Відповідну оновлену версію цього Технічного паспорта можна знайти на нашій головній сторінці за адресою www.uzin.com | 09/2025

Machine Translated by Google

ЗНАКИ ЯКОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ:

EMICODE EC 1 PLUS / Дуже низький рівень викидів

- Блакитний ангел згідно DE-UZ 156 / Екологічно чистий завдяки низькому рівню викидів
- Підходить для сертифікації сталого будівництва згідно зі стандартами: DGNB, QNG, BNB, BREEAM, LEED

СКЛАД:

Стиснута суміш синтетичних волокон, покрита флісом з обох боків.

ЗАХИСТ РОБОЧОГО МІСЦЯ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:

Сам продукт не потребує жодних спеціальних заходів з охорони праці. Зверніться до приміток щодо захисту робочого місця та навколишнього середовища в інформаційних листах продукту щодо інших матеріалів, що використовуються для монтажу.

УТИЛІЗАЦІЯ:

Всі залишки продукту розглядаються як звичайні будівельні відходи.

Вищезазначена інформація базується на нашому досвіді та ретельних дослідженнях. Різноманітність супутніх матеріалів, а також різні конструкції та умови роботи не можуть бути індивідуально перевірено або нами вплинуто. Тому якість вашої роботи залежить від вашого власного професійного судження та використання продукту. У разі сумнівів проведіть невеликий тест або зверніться за технічною консультацією. Дотримуйтесь рекомендацій виробника підлогового покриття щодо встановлення. Публікація цього Технічного паспорта продукту анулює всю попередню інформацію про продукт. Відповідну оновлену версію цього Технічного паспорта можна знайти на нашій головній сторінці за адресою www.uzin.com | 09/2025