Machine Translated by Google

HTML-контент змінної прихований CSS. Як результат, заголовок першої сторінки автоматично відображається лише на першій сторінці.

Технічний паспорт продукту

Готова суміш ґрунтовки

UZIN PE 355

Дисперсійна ґрунтовка для поглинаючих основ, стяжок та бетону

ОСНОВНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

Ґрунтовка u для подальшого укладання вирівнювальних сумішей

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ / НА:

ти поглинаючі основи (наприклад, цементні або гіпсові стяжки та вирівнювальні суміші, бетон)

стяжки з сульфату кальцію або гіпсокартонні плити

цементна або вапняна штукатурка

ти перед укладанням цементних або кальцієво-сульфатних вирівнювальних сумішей UZIN

перед укладанням стяжки швидкотвердіючою сумішшю UZIN та добавки для стяжки UZIN

системи теплої підлоги з теплою водою u

ти вплив коліщаток відповідно до DIN EN 12 529

підходить для житлових, комерційних та промислових приміщень



ПЕРЕВАГИ/ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

UZIN PE 355 – це швидковисихаюча ґрунтовка, яка використовується для подальшого укладання вирівнювальних сумішей на поглинаючі основи. Ґрунтовка забезпечує чудове проникнення в основу, а також має плівкоутворювальні властивості. Для внутрішніх робіт використання.

ви готові до вживання

дуже економний

швидке висихання

u зменшує поглинальну здатність основи



GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Упаковка	пластикова каністра
Розмір упаковки	10 кг
Термін придатності	мінімум 12 місяців
Колір, вологий	синій
Колір, сухий	синій прозорий
Споживання	80 - 150 г/м²
Час висихання	30 - 60 хвилин*
Мінімальна температура застосування	10 °C на рівні землі

* За температури 20 °C та відносної вологості повітря 65%. Див. також «Таблицю застосування».

UZIN | Торгова марка UZIN UTZ
DE | Узін Уц С.Е. | Дизельштрассе 3 | 89079 Ульм | Телефон +49 731 4097-0 | Факс +49 731 4097-110 | Електронна пошта info@uzin.de | Інтернет www.uzin.de

Machine Translated by Google

UZIN PE 355

РОЗШИРЕНЕ ЗАСТОСУВАННЯ:

ґрунтовка для стін U- подібного скріплення

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа повинна бути міцною, несучою, сухою, без тріщин та матеріалів (бруду, олії, жиру), які можуть погіршити адгезію. Цементні та кальцієво-сульфатні стяжки необхідно відшліфувати та пропилососити. Перевірте основу відповідно до чинних стандартів або інструкцій та повідомте про будь-які недоліки.

Будь-які шари, що зменшують адгезію або нестійкі шари, наприклад, розділові засоби, нещільно закріплені клеї, шпаклівки, залишки покриття або фарби тощо, необхідно видалити, наприклад, за допомогою щітки, абразивного покриття, шліфування або дробоструминної обробки. Використані, гладкі та невбираючі основи необхідно ретельно очистити засобом UZIN Basic Cleaner, і після висихання вони повинні мати матову поверхню. Ретельно пропилососьте нещільно закріплені матеріали та пил. Дайте ґрунтовці повністю висохнути.

Технічні паспорти інших використаних продуктів повинні бути доступними для перегляду.

ЗАСТОСУВАННЯ:

1. Перед використанням дайте контейнерам нагрітися до кімнатної температури Добре перемішайте та струсіть.
2. Нанесіть рівномірний шар ґрунтовки на поверхню за допомогою нейлонового валика UZIN. Уникайте утворення калюж.
3. На сильно поглинаючих основах перевірте, чи потрібне друге покриття.
4. Після використання очистіть інструменти водою.

ТАБЛИЦЯ ЗАСТОСУВАННЯ:

Витрата основи/нанесення		Час висихання
Цементна вирівнювальна суміш на		
Цементна стяжка, цементна вирівнювальна суміш, бетон	80 - 150 г/м²	приблизно 30 хвилин*
Стяжка з сульфату кальцію, збірна стяжка, гіпсові основи, штукатурка	80 - 120 г/м²	приблизно 1 година*
Низькопоглинаючі основи	80 - 100 г/м²	
Вирівнювальна суміш на основі сульфату кальцію		
Стяжка з сульфату кальцію, збірна стяжка	80 - 120 г/м²	приблизно 1 година*

* При температурі 20°C/68°F та відносній вологості 65%.

ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ:

- Термін придатності 12 місяців за умови зберігання в помірно прохолодних умовах, в оригінальній упаковці. Морозостійкий до -2°C. Ретельно та щільно закрийте відкриті контейнери та швидко використайте вміст. Перед використанням дайте контейнерам нагрітися до кімнатної температури.
- Найкраще наносити за температури від 15 до 25 °C, за умови температури підлоги вище 15 °C та відносної вологості повітря нижче 65%.
  Низькі температури та висока вологість повітря подовжують час висихання. Натомість високі температури та низька вологість повітря скорочують час висихання.
- При нанесенні шпаклівки в кілька шарів, дайте їй повністю висохнути. Потім заґрунтуйте UZIN PE 355 і після висихання нанесіть наступний шар шпаклівки.
- Для наступних шарів або товщини понад 10 мм необхідно використовувати епоксидні ґрунтовки, такі як UZIN PE 460 з посипанням.
- Не підходить для використання на залишках водорозчинного клею (наприклад, сульфітні клеї) або речовини для підвищення клейкості. Будь ласка, знайдіть відповідні продукти в довіднику продуктів UZIN.
- Дотримуйтесь загальновизнаних правил професії та технології укладання дерев'яних підлог та підлогових покриттів відповідно до чинних національних стандартів (наприклад, EN, DIN, OE, SIA тощо).

ЗНАКИ ЯКОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ:

Без розчинників

EMICODE EC 1 PLUS / Дуже низькі викиди

- Блакитний ангел згідно DE-UZ 113 / Екологічно чистий завдяки низькому рівню викидів

Європейська модель EPD

- Підходить для сертифікації сталого будівництва згідно зі стандартами: DGNB, QNG, BNB, BREEAM, LEED

СКЛАД:

Полімерна дисперсія, консерванти, добавки та вода.

ЗАХИСТ РОБОЧОГО МІСЦЯ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:

Не містить розчинників. Рекомендується використовувати захисний крем та провітрювати робочу зону. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не їжте, не пийте та не куріть під час укладання. Після потрапляння в очі або на шкіру негайно промийте великою кількістю води. Не допускайте потрапляння в каналізацію, каналізацію або ґрунт. Промийте інструменти водою з милом одразу після використання. Після повного висихання не становить фізіологічної чи екологічної небезпеки. Основними передумовами для найкращої якості повітря в приміщенні після робіт з підлоговими покриттями є відповідність стандартам робочих умов, а також ретельно висушена основа, ґрунтовка та вирівнювальна суміш. Продукт містить ізотіазолінони, Бронопол. Гаряча лінія для отримання інформації про алергени +49 731 4097-0.

УТИЛІЗАЦІЯ:

По можливості, збирайте залишки продукту та використовуйте повторно. Не допускайте потрапляння в каналізацію, каналізацію або ґрунт. Порожні, очищені та не протікаючи контейнери придатні для переробки.

Вищезазначена інформація базується на нашому досвіді та ретельних дослідженнях. Різноманітність супутніх матеріалів, а також різні конструкції та умови роботи не можуть бути індивідуально перевірені або вплинуті на нас. Тому якість вашої роботи залежить від вашого власного професійного судження та використання продукту. У разі сумнівів проведіть невеликий тест або отримайте технічну консультацію. Дотримуйтесь рекомендацій щодо встановлення виробника підлогового покриття. Публікація цього паспорта продукту анулює всю попередню інформацію про продукт. Відповідну оновлену версію цього паспорта можна знайти на нашому веб-сайті за адресою www.uzin.com | 04/2025

Machine Translated by Google

з рідкими залишками, а також рідкий продукт класифікуються як спеціальні відходи. Висушені залишки продукту класифікуються як будівельні відходи.

Вищезазначена інформація базується на нашому досвіді та ретельних дослідженнях. Різноманітність супутніх матеріалів, а також різні конструкції та умови роботи не можуть бути індивідуально перевірені або вплинуті на нас. Тому якість вашої роботи залежить від вашого власного професійного судження та використання продукту. У разі сумнівів проведіть невеликий тест або отримайте технічну консультацію. Дотримуйтесь рекомендацій щодо встановлення виробника підлогового покриття. Публікація цього паспорта продукту анулює всю попередню інформацію про продукт. Відповідну оновлену версію цього паспорта можна знайти на нашому веб-сайті за адресою www.uzin.com | 04/2025