

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ



Ремонтна тканина

## UZIN RR 201

Композитна система, зміцнена скловолокном

## Застосування:

Скловолоконна ремонтна тканина, з великою міцністю на розтягування і володіє армуючим зміцнюючим ефектом у системі з ґрунтовками та нівелюючими масами UZIN. Для ремонту основ з невеликою міцністю, тріщинами, з сої дині. нями, і підстав, схильних до усадки.

В системі ремонтна тканина UZIN RR 201 доповнюється. мостом для тріщин UZIN RR 203 (для тріщин, шириною 3 – 5 мм) та підсилюючою фіброю UZIN (для шпаклювання понад 5 мм).

Застосовується для:

- 3 різноманітних підстав
- 3 переходів у зонах розлому/продовження стяжок
- 3 старих основ з вирівнюючими масами та шарами клею
- 3 основ із тріщинами, шириною до 3 мм
- 3 основ з тріщинами, шириною 3 – 5 мм у системі з UZIN RR 203
- 3 всіх стяжок, шорсткого бетону
- 3 шорсткого бетону
- 3 дощатої підлоги, ДСП
- 3 готових стяжкових секцій
- 3 кам'яних та керамічних основ
- 3 підлог з порожнечами, фальшпідлог
- 3 звукоізолюючих та розв'язувальних підкладок
- 3 поверхонь, що піддаються сильному зносу у житловому, комерційному та виробничому секторі, наприклад, у лікарнях, торгових центрах
- 3 підлоги з водним підігрівом



Робота з нівелюючою масою UZIN NC 170 LevelStar вільно лежачий підкладці UZIN RR 201



## Властивості продукту/Особливості:

Після виливання нівелюючої маси на вільно лежачу ремонтну геомембрану UZIN RR 201, сполучна речовина розчиняється; це те, що тримає фібру разом. Фібра повністю полягають у нівелюючій масу, зміцнюючи її за всіма напрямками. Висока міцність на розтягування та ідеальні антиковзні властивості фібри дозволяють затягнути тріщини. Завдяки цьому композит здатний поглинати розширення і вібрації основи та відводити їх. У багатьох випадках видалення старих підстав можна уникнути, якщо застосувати матеріал UZIN RR 201. Комплексна підготовча робота може бути розподілена. У порівнянні з іншими підготовчими процедурами,

даний продукт економить час і гроші, а також мінімізує вплив пилу, шуму та запахів.

Базовий матеріал: лужностійке скловолокно по ДИН 1259-1, зафіксоване на водорості ор им ом сполучному.

- 3 Велика міцність на розтягування
- 3 Велика еластичність
- 3 Великі підсилюючі властивості
- 3 Перекриває тріщини
- 3 Невелика товщина конструкції, 5 мм
- 3 Постійна стійкість до луг
- 3 Не горючий

## Технічні дані:

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Вид упаковки:             | рулони                 |
| Ширина:                   | 1,05 м                 |
| Довжина:                  | 75 м                   |
| Вага рулону:              | 10 кг                  |
| Вага площі:               | бл. 120 г/м2           |
| Термін зберігання:        | не менше 2-х років     |
| Колір:                    | білий                  |
| Міцність на розтягування: | 1700 Н/мм2 (у системі) |
| Модуль еластичності:      | 72.000 Н/мм2           |
| Пожежа:                   | не горючий (А 1)       |



Підготовка основи: Підстава

звільнити від залишків клеїв, що нівелюють мас та рухомих частин. При необхідності, закласти дефекти основи відповідним розчином. Ретельно пропилососити основу. Прогрунтувати основу відповідною ґрунтовкою UZIN, в більшості випадків достатньо ґрунтовки UZIN PE 360. Тріщини до 3 мм не потрібно закладати з силовим замиканням. Тріщини від 3 до 5 мм необхідно закрити мостом для тріщин UZIN RR 203 і оброблені відповідно до інструкції. Увага: будівельні розділові шви та

температурні шви не повинні замикатися. Вони повинні бути повторені на верхньому покритті. Приймати до уваги інструкції щодо супутніх продуктів.

Порядок роботи: 1. Розмотати

ремонтний рулон і нарізати його ножицями. Вільно укласти поверхню з перехлестом в 2 див.

- 2. Замішати нівелюючу масу і рівномірно розподілити, використовуючи кельму (не використовувати раклю), товщиною не менше 5 мм і відразу ж прокатати хрест-навхрест голчастим валиком UZIN. Досягти бажаної товщини шару за робочий прохід.
- 3. Якщо шар нівелірмаси буде більше 5 мм, необхідно додати 1 мішок зміцнювальної фібри UZIN на 25 кг наповнювача, безпосередньо при замісі нівелірмаси.
- 4. Усі саморозтікаючі маси UZIN можна наносити помпою. Для великих площ, понад 400 м2, рекомендується застосування шнекових помп з міксірками, таких як PFT чи подібних.

Таблиця застосування:

Можливі нівелюючі маси в системі з:  
- ремонтною геомембраною UZIN-RR 201  
- мостом для тріщин UZIN-RR 203

| Підстава                                                                                                  | Нівелір маса                                              | Добавка зміцн. волокна |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Неякісні цементні поверхні стяжок/старі та змішані підстави                                               | UZIN NC 170 Від 5 мм Level Star                           | товщини                |
| Неякісні кальцево-сульфатні поверхні/старі товщини асфальтові стяжкові поверхні/старі та змішані підстави | UZIN NC 110 Від 5 мм                                      |                        |
| Неякісні цементні та кальцево-сульфатні поверх- UZIN NC 172 товщини ності перед укладанням паркету        | UZIN NC 174 Від 5 мм Bi Turbo                             |                        |
| Неякісні цементні та кальцево-сульфатні поверхні перед укладанням каменю та кераміки.                     | codex FM 50 Від 5 мм Turbo                                | товщини                |
| Дерев'яні основи, дощати UZIN NC 170 підлога                                                              | Level Star будь-який UZIN NC 160 товщини UZIN NC 110 шару |                        |

Важливі вказівки:

- 3 Ремонтна тканина UZIN та міст для тріщин UZIN дозволяють зберегти більшість старих підстав, які неможливо відремонтувати. Оцінка таких підстав вимагає великого досвіду та високого рівня експертизи, тому рекомендується звернутися за технічною радою.
- 3 Рулони зберігати вертикально. У сухих умовах матеріал можна зберігати до 2-х років.
- 3 Оптимальна температура для роботи 15 – 25 °C та вище 15 °C на підлозі, відносна вологість повітря нижче 75%. Низькі температури та висока вологість подовжують, а високі температури та низька вологість – скорочують час схоплювання та висихання у ґрунток та нівелюючих мас.
- 3 Будівельні розділові шви та стінові сполучні шви повинні бути повторені на верхньому покритті. Застосовувати облямовувальні стрічки UZIN на виступаючих елементах, щоб уникнути попадання нівелірмас в сусідні шви.
- 3 Ремонтна геомембрана UZIN також придатна для зовнішніх робіт у поєднанні з ґрунтовками та нівелірмасами codex, що використовуються для зовнішніх робіт
- 3 Рекомендується враховувати такі норми та правила: DIN 18 365 «Роботи з покриттям для підлоги»/DIN 18 356 «Роботи з паркетом та дерев'яною бруківкою»/DIN 18 352 «Роботи з керамічною плиткою та плитами», інструкцію ТКВ «Оцінка та підготовка підстав перед укладанням підлогових покриттів та наклейкою паркету», інструкцію ТКВ «Технічний опис та робота з цементними наповнювачами для підлоги (нівелірмасами)» інструкцію ВЕВ „Оцінка та підготовка підстав”.

Охорона праці та навколишнього середовища:

Містить скловолокно, яке може спричинити подразнення шкіри (свербіж). Застосовувати робочі рукавички, захисний крем для шкіри та захисні рукавички (гума, ПВХ). Дотримуватися вказівок щодо захисту на робочому місці та захисту навколишнього середовища відповідно до інформаційних листків за іншими використовуваними матеріалами.

Усунення відходів:

Всі залишки продукту утилізуються як звичайне будівельне сміття. Ці дані засновані на наших ретельних дослідженнях та досвіді. Різні умови на будівельних об'єктах та способи обробки впливають на укладання-ні роботи. Їх успіх залежить від вашого професіоналізму, практичного досвіду, а також ретельного дотримання інструкцій з експлуатації. Будь ласка, виконуйте вказівки, які містяться в інформації виробників підлогових покриттів. З появою даної інформації про продукт усі попередні вказівки втрачають чинність.