



КЛЕЙ BARLINEK BARKET 1K – 950

Однокомпонентний клей для паркету на основі силан-модифікованого полімеру (MS-полімер), твердне під впливом вологи, не містить розчинників, ізоціанатів і води. Клей призначений для приклеювання різних видів оздоблювальних підлогових матеріалів. Особливо рекомендується для підлог з паркетної дошки, готових паркетів з бука, клена та екзотичної деревини.

ВИКОРИСТАННЯ

наклеювання традиційного паркету
 наклеювання вразливого до вологи паркету
 наклеювання дерев'яної бруківки
 наклеювання багатшарового готового паркету
 наклеювання екзотичного паркету

ПЕРЕВАГИ

легке нанесення
 відмінна адгезія
 висока сила зчеплення
 після затвердіння з'єднання залишається одночасно твердим і еластичним, завдяки чому компенсуються ефекти набухання та усадки деревини
 клей підходить до більшості основ, які застосовуються в будівництві, як поглинальних, так і непоглинальних
 склеювання вразливої до вологи та екзотичної деревини

УМОВИ НАНЕСЕННЯ

Оптимальна температура склеювання [°C]	15 – 25
Оптимальна відносна вологість повітря [%]	< 65
Вологість деревини [%]	7 – 11

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Перед нанесенням ознайомтеся з інструкцією з безпеки, поданою в MSDS.

1. ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

- Основа має бути однорідною, рівною, сухою, непилкою, без подряпин і тріщин, без забруднень і речовин, що перешкоджають склеюванню.
- Необхідно видалити всі речовини, що зменшують адгезію. Підлогу ретельно очистити від пилу.
- Необхідно перевірити чи відповідають чинним нормам показники якості та вологості основи (цементні основи макс. 2,0% згідно з СМ, ангідритові основи – 0,5% згідно з СМ), а також вологість склеюваної деревини (7-11%).
- Перед склеюванням основу необхідно заґрунтувати відповідною ґрунтовкою згідно з інструкцією виробника.
- У випадку основи з системою підігріву необхідно безпосередньо перед монтажем паркету відповідним чином виконати прогрівання основи. Потім вимкнути нагрівання підлоги і охолодити основу, так щоб температура верхнього шару знизилася до 15-18°C, а відносна вологість повітря знизилася до 55%. Підігрів увімкнути лише після повного затвердіння клею, поступово збільшуючи температуру.

2. ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ

- Перед використанням клей і склеювані елементи необхідно витримати не менше 24 годин у приміщенні, де вони будуть використовуватися.

3. НАНЕСЕННЯ

- Клей наносити зубчастим шпателем В3 або В11.
- Клей наносити на поверхню, на яку паркет буде клеїтися протягом 30 хвилин (не допускати висихання клею).
- Паркетну дощечку необхідно покласти на мокрий клей, злегка посунути, а потім сильно

Printed: 2020.05.06

BARLINEK S.A.
 просп. Солідарності, 36
 25-323 Кельце, Польща
 Гаряча лінія: +48 333 11 11 biuro@barlinek.com.pl barlinek.com



- притиснути до основи.
 - Переконайтеся, що вся поверхня добре змочена клеєм.
 - Виконувати дилатаційні шви по краях.
4. ДІЇ ПІСЛЯ НАНЕСЕННЯ
- Після закінчення склеювання невикористаний клей в упаковці необхідно щільно закрити плівкою, щоб обмежити доступ вологи.
 - Очищення: доки не затужавів – сухою тканиною, екстракційним бензином або етилацетатом, затужавілий клей – механічним способом. Плями з паркету видалити негайно чистою ганчіркою.
 - НЕ МИТИ РУКИ ОРГАНІЧНИМИ РОЗЧИННИКАМИ
5. ОБМЕЖЕННЯ / ПРИМІТКИ
- Циклювання і лакування рекомендується не раніше ніж через 7 днів, коли клей повністю затужавіє.
 - Дотримуватись інструкції виробника паркету.
 - Перед застосуванням для нестандартних матеріалів рекомендується провести попереднє тестування.
 - Уникати контакту клею з водою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір	
бежевий	+

Незатужавілий	Значення
Сухий залишок [%]	~ 100
Густина [г/мл]	1,80 ± 0,05
Час придатності для використання (залежно від умов навколишнього середовища і властивостей основи) [хв.]	< 70
Кінцева міцність (у нормальних умовах) [дні]	>7
Витрата [г/м ²]	900 - 1400
Горючість	-
База: MS-полімер	+

Затужавілий	Значення
Термостійкість [°C]	< +60

Усі вказані параметри базуються на випробуваннях і лабораторних тестах, які відповідають внутрішнім стандартам виробника і сильно залежать від умов затвердіння продукту (температури пакування, навколишнього середовища, основи, якості застосованих інструментів, а також навичок особи, яка наносить продукт).

НОРМИ / СВІДОЦТВА / СЕРТИФІКАТИ

Відповідає вимогам:

- EN 14293
- EC1plus

ТРАНСПОРТУВАННЯ / ЗБЕРІГАННЯ

Printed: 2020.05.06

BARLINEK S.A.
просп. Солідарності, 36
25-323 Кельце, Польща
Гаряча лінія: +48 333 11 11 biuro@barlinek.com.pl barlinek.com



Клей можна зберігати протягом 12 місяців з дати виробництва в оригінальному закритому пакуванні. Оптимальна температура зберігання від +5°C до +30°C. Клей також можна зберігати і транспортувати при мінусовій температурі, але перед використанням його необхідно підігріти до температури не менше +15°C.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ТБГП

Детальна інформація міститься в MSDS у виробника. Поводження з відходами: Залишки продукту та порожнє пакування необхідно утилізувати відповідно до чинних місцевих правил.

Наведені вище дані, рекомендації та вказівки базуються на наших найкращих знаннях, випробуваннях і досвіді і надані з добрими намірами, відповідно до правил, що діють у нашій фірмі та в наших постачальників. Запропонований порядок дій вважається загальноприйнятим, однак кожен користувач цього матеріалу повинен усіма можливими способами, зокрема шляхом перевірки кінцевого продукту у відповідних умовах, переконатися у придатності матеріалів, що постачаються, для досягнення поставлених цілей. Ні Компанія, ні її уповноважені представники не несуть відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті неправильного або помилкового використання її матеріалів.